

Pavé Opus^{MC}



Élégant et polyvalent

Ce pavé accessoire est idéal pour l'installation en bandeau ou pour faire des insertions avec le pavé de votre choix.

Qualités et caractéristiques

- Choix de 3 couleurs.
- Épaisseur de 6 cm (2 3/8").
- 3 motifs différents.
- Installation seule (lisière, chevron, mosaïque) ou insertion avec le pavé de votre choix.
- Fini naturel.
- S'harmonise avec les murets Pierres Appalaches et le muret Sutton.



BOLDUC
Créer d'après nature!

Pavé Opus^{MC}

LES COULEURS



Gris Sablon



Gris Anthracite



Beige Dune

NOTE:
Nous vous suggérons
d'effectuer votre choix final
avec de vrais échantillons.

VARIATION DE LA LONGUEUR DES PAVÉS

HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po.	/m ²	/pi ²
6 x 10 x 20	2 ^{3/8} x 3 ^{15/16} x 7 ^{7/8}	44,4	4,13



TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes:

Longueur :	-1 mm à +2 mm (±1/16 po.)
Largeur :	-1 mm à +2 mm (±1/16 po.)
Hauteur :	±3 mm (±1/8 po.)

ÉPAISSEUR : 6 cm (2^{3/8} po.)

CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ^{†**}	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS ^{**}	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi) après 28 jours de conditionnement	Perte de masse maximale dans un solution saline (NaCl 3%) : • 225 g/m ² (0.74 oz / pi ²) après 28 cycles • 500 g/m ² (1.64oz / pi ²) après 49 cycles	5% maximum

MOTIFS DE POSE

Motif lisière



Motif chevron



† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande
** Essais selon la norme CSA A231.2



BOLDUC
Manufacturier de produits de béton

1358-2e Rue, Parc Industriel, C.P. 608,
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 3B8

Sainte-Marie: (418) 387-2634
Québec: (418) 692-0855
Sans frais: 1-800-463-8966
Télécopieur: (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca