

Pavé Supra Acadia®



Raffinement et détente

D'une élégance contemporaine, ce pavé de grands formats donne du style à tout aménagement.

Qualités et caractéristiques

- Choix de 4 couleurs.
- Épaisseur de 8 cm (3 1/8").
- 3 formats de pavés différents.
- Installation en lisière ou modulaire.
- Fini naturel.
- S'harmonise avec les murets
Pierres Appalaches, Sutton et Laurentien.



BOLDUC
Créer d'après nature!

FICHE

TECHNIQUE

Pavé Supra Acadia®

LES COULEURS



Gris Sablon



Beige Cendré



Beige Dune




Beige Indiana


NOTE:
Nous vous suggérons
d'effectuer votre choix final
avec de vrais échantillons.

Motifs de pose

Lisière



Modulaire



VARIATION DE LA LONGUEUR DES PAVÉS

HAUT. X LARG. X LONG.	NOMBRE DE MORCEAUX			
	cm	po.	/m ²	/pi ²
1. 8 x 15 x 30		3 ^{1/8} x 5 ^{7/8} x 11 ^{13/16}	11,1	1,03
2. 8 x 30 x 30		3 ^{1/8} x 11 ^{13/16} x 11 ^{13/16}		
3. 8 x 30 x 45		3 ^{1/8} x 11 ^{13/16} x 17 ^{3/4}		



TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur :	-1 mm à +2 mm (±1/16 po.)
Largeur :	-1 mm à +2 mm (±1/16 po.)
Hauteur :	±3 mm (±1/8 po.)

ÉPAISSEUR : 8 cm (3^{1/8} po.)

CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ^{†**}	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS ^{**}	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi) après 28 jours de conditionnement	Perte de masse maximale dans un solution saline (NaCl 3%) : • 225 g/m ² (0.74oz / pi ²) après 28 cycles • 500 g/m ² (1.64oz / pi ²) après 49 cycles	5% maximum

MOTIF DE POSE



† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande
** Essais selon la norme CSA A231.2



BOLDUC
Manufacturier de produits de béton

1358-2e Rue, Parc Industriel, C.P. 608,
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 3B8

Sainte-Marie: (418) 387-2634
Québec: (418) 692-0855
Sans frais: 1-800-463-8966
Télécopieur: (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca